

Automix pers systeem

met menglabrynt

Cartridge, gevuld met 2-componenten PUR-giethars, voor het praktische verwerken van aansluitings- en aftakdozen en gietharsmoffen in één bewerking zonder tijdrovende voorbereidingen van de gietharscomponenten. Geschikt voor Kunststof geïsoleerde laagspanningskabels tot 1 kV, ideaal voor kleinere behuizingvolumes. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|--|
| Artikelbeschrijving | AMX-C 265-EGK |
| Artikelnummer | 292688 |
| Notities | Menglabrynt kunnen apart of in de AMX-reinigingstoebereidingsset (Menglabrynt, pipet, reinigingsdoek en handschoenen) worden bijbesteld. |
| Optioneel toebehoren | Perspomp AMX-HPT 310 (zie Toebehoren) |

Eigenschappen

| |
|---|
| Mengen en gieten in één enkele bewerking |
| Weinig werk, daar geen manuele voorbereiding zoals kneden, voormengen etc. nodig is |
| Veilig, automatisch mengen van de gietharscomponenten tijdens het persen |
| Goede gieteigenschappen |
| Bestand tegen aardalkali |
| Halogeenvrij |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Milieu-ontziend |
| Geen scheurvorming bij mechanische belasting |
| Geen scheurvorming bij elektrische belasting |
| Voortreffelijke hechting op alle kabelmaterialen |
| Lage uithardingstemperatuur |
| Perfekte toepassing en individuele dosering |

Toepassing

| |
|-----------------------------|
| Binnen |
| Buiten |
| Aarde |
| Aansluitings- en aftakdozen |
| Gietharsmoffen |

Technische gegevens

| | |
|--|--------------------------|
| Artikelbeschrijving | AMX-C 265-EGK |
| Artikelnummer | 292688 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | DIN VDE 0278-631-1 |
| Content | 265 ml |
| Viscosity (20 °C) | 1700 mPas |
| Tensile strength | 13 N/mm ² |
| Hardness | 50 Shore D |
| Density | 1.1 g/cm ³ |
| Density cured casting compound (associated standard) | ISO 1183-1 |
| Elongation at break | 60 % |
| Operating temperature range min | -40 °C |
| Operating temperature range max | 105 °C |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Artikelbeschrijving | AMX-C 265-EGK |
| Artikelnummer | 292688 |
| Levering | Giethars-cartridge Menglabyrinth |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Opslagtemperatuur max | 35 °C |
| Opslagtemperatuur min | 15 °C |
| Douanetariefnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311151212 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Zak1 | Karton | Pallet EUR |
|--------------------------|-------|--------|------------|
| Basishoeveelheid | 1 | 24 | 576 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 299 | 382 | 1200 |
| Breedte (mm) | 138 | 382 | 800 |
| Hoogte (mm) | 52 | 250 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 0.418 | 10.032 | 240.768 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.418 | 10.332 | 269.768 |