

Resina colada transparente y extraíble con base de hidrocarburo

libre de sustancias nocivas silicona e isocianato

La resina colada CG es una masa de colado en frío de 2 componentes ecológica y extraíble basada en resinas de hidrocarburos y que no contiene ningunas materias primas nocivas según el reglamento CLP (CE) no 1272/2008. La resina colada traslúcida permite una inspección visual incluso después del colado. El punto de conexión se puede volver a hacer accesible en cualquier momento quitando al resina colada. Campos de aplicación típicos son p. ej. cajas de derivación, cajas de acometida, conexiones de cables de telecomunicaciones, componentes electrónicos, etc.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CG 730
Número de artículo	362410
Notas	Otros tamaños de contenedores a petición. El carácter blando-elástico de la resina colada requiere un descarga mecánica de la conexión, p. ej. mediante carcasas mecánicamente estables.

Propiedades

Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico

Ninguna identificación de peligrosidad según el reglamento CLP (CE) no 1272/2008

Libre de isocianato y silicona

Extraíble

Traslúcido, incluso después del endurecimiento

Buen comportamiento de flujo

Baja contracción volumétrica

Ninguna fisuración bajo carga eléctrica

Excelente adherencia a todos los materiales de cables

Libre de halógenos

Endurecimiento en frío (sin desarrollo de calor durante la reacción)

Libre de halógenos

Endurecimiento en frío (sin desarrollo de calor durante la reacción)

Datos técnicos

Denominación del artículo	CG 730
Número de artículo	362410
Normas de ensayo	IEC 60455-3-8
	EN 50655-1
Content	730 ml
Processing time (pot life) 300 ml mixture 5 °C	24 minutos
Processing time (pot life) 300 ml mixture 23 °C	21 minutos
Processing time (pot life) 300 ml mixture 35 °C	16 minutos
Processing time (pot life) 300 ml mixture (associated standard)	IEC 60454-2
PEN-Hardness	57 1/10 mm
PEN-Hardness (associated standard)	ISO 2137
Viscosity (23 °C)	4200 mPas
Viscosity (associated standard)	ISO 2555
Volume resistance 23°C	> 10 ¹⁴ Ω cm
Volume resistance 23°C (associated standard)	IEC 60093
Density	0.92 g/cm ³
Density cured casting compound (associated standard)	ISO 1183-1
Operating temperature range max	80 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60455-2
Dielectric strength	> 25 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Datos logísticos

Denominación del artículo	CG 730
Número de artículo	362410
Ámbito de entrega	Resina colada 730ml
Durabilidad	24 Meses
Durabilidad textos adicionales	En bolsa de aluminio
Temperatura de almacenamiento max	35 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311174884

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	Palet OW
Cantidad base	1	180
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	228	1200
Ancho (mm)	188	800
Altura (mm)	40	550
Peso neto (kg)	0.772	138.96
Peso bruto (kg)	0.772	157.16