

Żywica 2-składnikowa PUR

uniwersalna

Żywica EG nadaje się do następujących rodzajów kabli: kable niskiego napięcia o izolacji wytłaczanej i z izolacją papierową do 1 kV, kable telekomunikacyjne i transmisyjne o izolacji wytłaczanej i papierowej, jak również kable średniego napięcia (jako ochrona mechaniczna i przed wilgocią).



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	EG 80
Numer przedmiotu	134999
Uwaga	Inne rolki prowadzące po uzgodnieniu. Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/

Właściwości

Dobra zdolność płynięcia
Doskonała odporność hydrolizowa
Stabilizacja przed promieniami UV
Nie zawiera halogenów
Odporny na berylownce
Przyjazny dla środowiska
Właściwości elastyczne kompensują naprężenia mechaniczne
Brak pęknięcia przy obciążeniu elektrycznym
Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów kablowych
Niska temperatura twardnienia
Brak pęknięcia przy obciążeniu mechanicznym

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	EG 80
Numer przedmiotu	134999
Normy i certyfikaty	DIN VDE 0278-631-1
Objętość	80 ml
Punkt zapłonu żywicy (otwarty kocioł)	> 200 °C
Komponent wiążący (temperatura zapłonu)	> 200 °C
Czas żelowania (pot life) 300 ml mieszanina 5 °C	40 minuty
Czas żelowania (pot life) 300 ml mieszanina 23 °C	23 minuty
Czas żelowania (pot life) 300 ml mieszanina 35 °C	15 minuty
Temperatura podczas reakcj max	80 °C
Całkowity skurcz objętościowy podczas twardnienia	4 %
Odporność na uderzenia	> 10 kJ/m ²
Absorpcja wody w ciepłej wodzie (42 d przy 50 °C)	350 mg
Korozja elektrolityczna	A 1
1-minutowe badanie napięciem probierczym: przy 23 °C	> 20 kV
1-minutowe badanie napięciem probierczym: przy 80 °C	> 20 kV
Współczynnik strat dielektrycznych przy 23 C i 1 kHz	0.05
Współczynnik strat dielektrycznych przy 23 C i 50 kHz	0.08
Stała dielektryczna przy 23 C i 1 kHz	5.3
Stała dielektryczna przy 23 C i 50 kHz	5.1
Odporność na prądy pełzające	KA 3c
Twardość	55 Shore D
Gęstość	1.1 g/cm ³
Gęstość masę uszczelniającą hartowany (powiązany standard)	ISO 1183-1
Zakres temperatur pracy min.	-40 °C
Zakres temperatur pracy max.	105 °C

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	EG 80
Numer przedmiotu	134999
Zakres dostawy	Żywica
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Okres przydatności - dodatkowy opis	W aluminiowej torebce
Temperatura magazynowania max.	35 °C
Temperatura magazynowania min.	15 °C
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311056111

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Paleta EW
Ilość treści	1	600
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	191	1200
Szerokość (mm)	152	800
Wysokość (mm)	27	550
Waga netto (kg)	0.158	94.8
Waga brutto (kg)	0.158	113