

Krimpkous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SB 3:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschrijving | SB 24-8 |
| Artikelnummer | 204313 |
| Notities | De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten |
| | Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F3 |
| | Warmtekrimpbuizen |

Eigenschappen

| |
|---|
| Makkelijk op te rollen slang door terugvoermecaniek |
| Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt |
| Lichte spoelloop |
| Zelfdovend (behalve transparant) |

Toepassing

| |
|----------------------------|
| Bundelen |
| Markeren |
| Bescherming tegen corrosie |
| Mechanische bescherming |

Technische gegevens

| | |
|---|---------------------------|
| Artikelbeschrijving | SB 24-8 |
| Artikelnummer | 204313 |
| Testrapporten | UL E172094 |
| | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Materialen | Gemodificeerde polyolefin |
| | Lood- en cadmiumvrij |
| Lengte L | 4 m |
| Kleuren | groen-geel |
| Inner diameter before shrinking (mm) | 24 mm |
| Inner diameter after shrinking (mm) | 8 mm |
| Recovered wall thickness | 1 mm |
| Elongation at break | 350 % |
| Elongation at break (associated standard) | ASTM D 638 |
| Tensile strength at break | 13 MPa |
| Tensile strength at break (associated standard) | ASTM D 638 |
| Longitudinal shrinkage | +/- 10 % |
| Longitudinal shrinkage (associated standard) | ASTM D 2671 |
| Shrink ratio | 3 : 1 |
| Shrink ratio (associated standard) | IEC 811-1-1 |
| Shrinkage temperature | > 90 °C |
| Burning behaviour | zelfdovend |
| Burning behaviour (associated standard) | UL 224 |
| Flexibility at low temperatures | -55 °C |
| Flexibility at low temperatures (associated standard) | ASTM D 2671 |
| Operation temperature min | -55 °C |
| Operation temperature max | 135 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 216 |
| Specific volume resistivity | 10 ¹⁴ Ω cm |
| Specific volume resistivity (associated standard) | ASTM D 257 |
| Dielectric strength | 20 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | ASTM D 2671 |
| Corrosion | geen |
| Corrosion (associated standard) | ASTM D 2671 |
| Resistance to fungus and decay | Geen groei |
| Resistance to fungus and decay (associated standard) | AMS-DTL-7444 |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikelbeschrijving | SB 24-8 |
| Artikelnummer | 204313 |
| Levering | Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Douanetariefnummer | 39173200 |
| EAN/GTIN | 4010311118086 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Dun karton | Karton |
|--------------------------|------------|--------|
| Basishoeveelheid | 1 | 36 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 175 | 410 |
| Breedte (mm) | 165 | 410 |
| Hoogte (mm) | 57 | 415 |
| Netto gewicht (kg) | 0.263 | 9.468 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.263 | 9.768 |