

Guaina termorestringente a basso spessore di parete

rapporto di restringimento 3 : 1 senza adesivo

Le guaine termorestringenti tipo SR1F3 sono a parete sottile, senza adesivo termoplastico, con un rapporto di restringimento di 3:1. Le applicazioni tipiche sono la protezione dei cavi da influenze chimiche e una buona protezione meccanica.



Descrizione del prodotto

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | SR1F3 9-3  |
| Codice articolo           | 144388   |
| Note                      | Le lunghezze standard su bobina possono contenere spezzonature.<br>Altre lunghezze su richiesta. |

|   |
|---|
| Proprietà   |
| A parete sottile  |
| Senza adesivo termoplastico                                 |
| Etichettabile   |
| Resistente agli agenti chimici                              |
| Stabilizzato contro i raggi UV                              |
| Non corrosivo   |
| Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice |
| Resistente alla fusione                                     |
| Alta resistenza alla trazione                               |
| Ottime proprietà elettriche                                 |
| Alta resistenza alla trazione                               |
| Resistente al flusso di freddo (stabile al calore)          |
| Alta flessibilità   |
| Autoestinguente (eccetto il modello trasparente)            |

|                           |
|---------------------------|
| Applicazioni              |
| Isolamento                |
| Raggruppare               |
| Etichettatura             |
| Protezione anticorrosione |
| Protezione meccanica      |

## Dati tecnici

|   |                        |
|---|------------------------|
| Descrizione dell'articolo                             | SR1F3 9-3              |
| Codice articolo                                       | 144388                 |
| Norme di prova  | UL E172094             |
|   | MIL-I-23053/5 Class 1  |
| Materiali   | Poliolefina reticolata |
|   | Senza piombo né cadmio |
| Selezione Nota  | barre                  |
| Lunghezza L   | 1 m                    |
| Colori  | blu                    |
| Inner diameter before shrinking (mm)                  | 9 mm                   |
| Inner diameter after shrinking (mm)                   | 3 mm                   |
| Recovered wall thickness                              | 0.75 mm                |
| Elongation at break                                   | 300 %                  |
| Elongation at break (associated standard)             | ASTM D 638             |
| Tensile strength at break                             | 13 MPa                 |
| Tensile strength at break (associated standard)       | ASTM D 638             |
| Longitudinal shrinkage                                | +/- 10 %               |
| Longitudinal shrinkage (associated standard)          | ASTM D 2671            |
| Shrink ratio  | 3 : 1                  |
| Shrink ratio (associated standard)                    | IEC 811-1-1            |
| Operating temperature range min                       | -55 °C                 |
| Operating temperature range max                       | 135 °C                 |
| Operating temperature range (associated standard)     | IEC 216                |
| Shrinkage temperature                                 | > 90 °C                |
| Burning behaviour                                     | autoestinguente        |
| Burning behaviour (associated standard)               | UL 224                 |
| Flexibility at low temperatures                       | -55 °C                 |
| Flexibility at low temperatures (associated standard) | ASTM D 2671            |
| Specific volume resistivity                           | 10 <sup>14</sup> Ω cm  |
| Specific volume resistivity (associated standard)     | ASTM D 257             |
| Dielectric strength                                   | 20 kV/mm               |
| Dielectric strength (associated standard)             | ASTM D 2671            |
| Corrosion   | niente                 |
| Corrosion (associated standard)                       | ASTM D 2671            |
| Resistance to fungus and decay                        | Nessuna crescita       |
| Resistance to fungus and decay (associated standard)  | AMS-DTL-7444           |

## Dati logistici

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo  | SR1F3 9-3   |
| Codice articolo            | 144388  |
| Ambito di consegna         | Guaina termorestringente a parete sottile in spezzonature |
| Durata testi aggiuntivi    | Durata di conservazione illimitata                        |
| Numero di tariffa doganale | 39173200  |
| EAN/GTIN                   | 4010311034607   |

## Dati di imballaggio

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Alternativa unità di misura | Sacchetto |
| Quantità base               | 10        |
| Base unità di misura testo  | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)              | 1005      |
| Larghezza (mm)              | 60        |
| Altezza (mm)                | 10        |
| Peso netto (kg)             | 0.12      |
| Peso lordo (kg)             | 0.125     |