

Krimpkous dunwandig

krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SR1F3 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschrijving | SR1F3 39-13 |
| Artikelnummer | 461341 |
| Notities | De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Andere lengtes op aanvraag |

| | |
|--|----------------------------|
| Eigenschappen | Toepassing |
| Dunwandig | Isoleren |
| Zonder thermoplastische lijm | Bundelen |
| Beschrijfbaar | Markeren |
| Bestand tegen chemische invloeden | Bescherming tegen corrosie |
| Bestand tegen UV-stralen | Mechanische bescherming |
| Niet corrosief | |
| Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen | |
| Niet smeltbaar | |
| Hoge trekvastheid | |
| Zeer goede elektrische eigenschappen | |
| Hoge trekvastheid | |
| Koudvloeibestendig (thermisch vormstabiel) | |
| Hoge flexibiliteit | |
| Zelfdovend (behalve transparant) | |

Technische gegevens

| | |
|---|---------------------------|
| Artikelbeschrijving | SR1F3 39-13 |
| Artikelnummer | 461341 |
| Testrapporten | UL E172094 |
| | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Materialen | Gemodificeerde polyolefin |
| | Lood- en cadmiumvrij |
| Selectie Opmerking | rollen |
| Lengte L | 50 m |
| Kleuren | blauw |
| Inner diameter before shrinking (mm) | 39 mm |
| Inner diameter after shrinking (mm) | 13 mm |
| Recovered wall thickness | 1.15 mm |
| Elongation at break | 300 % |
| Elongation at break (associated standard) | ASTM D 638 |
| Tensile strength at break | 13 MPa |
| Tensile strength at break (associated standard) | ASTM D 638 |
| Longitudinal shrinkage | +/- 10 % |
| Longitudinal shrinkage (associated standard) | ASTM D 2671 |
| Shrink ratio | 3 : 1 |
| Shrink ratio (associated standard) | IEC 811-1-1 |
| Shrinkage temperature | > 90 °C |
| Burning behaviour | zelfdovend |
| Burning behaviour (associated standard) | UL 224 |
| Flexibility at low temperatures | -55 °C |
| Flexibility at low temperatures (associated standard) | ASTM D 2671 |
| Operation temperature min | -55 °C |
| Operation temperature max | 135 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 216 |
| Specific volume resistivity | 10 ¹⁴ Ω cm |
| Specific volume resistivity (associated standard) | ASTM D 257 |
| Dielectric strength | 20 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | ASTM D 2671 |
| Corrosion | geen |
| Corrosion (associated standard) | ASTM D 2671 |
| Resistance to fungus and decay | Geen groei |
| Resistance to fungus and decay (associated standard) | AMS-DTL-7444 |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Artikelbeschrijving | SR1F3 39-13 |
| Artikelnummer | 461341 |
| Levering | Warmtekrimpbuis dunwandig op rol |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Douanetariefnummer | 39173200 |
| EAN/GTIN | 4010311202136 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Spoel | Karton | Pallet EW |
|--------------------------|-------|--------|-----------|
| Basishoeveelheid | 50 | 200 | 2400 |
| Basis maateenheid | Meter | Meter | Meter |
| Lengte (mm) | 390 | 400 | 1200 |
| Breedte (mm) | 390 | 400 | 800 |
| Hoogte (mm) | 89 | 400 | 188 |
| Netto gewicht (kg) | 3.8 | 15.2 | 182.4 |
| Bruto gewicht (kg) | 3.821 | 15.597 | 205.564 |