

Tubo termoretráctil de pared delgada
relación de contracción 3 : 1 sin adhesivo

Los tubos termorretráctiles tipo SR1F3 son de pared delgada, sin adhesivo termoplástico y con una relación de contracción de 3:1. Las aplicaciones típicas son la protección de cables contra influencias químicas, así como una buena protección mecánica.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | SR1F3 39-13 |
| Número de artículo | 461342 |
| Notas | Las longitudes estándar en rollo pueden contener tramos. Otras longitudes a petición. |

| |
|--|
| Propiedades |
| De pared delgada |
| Sin adhesivo termoplástico |
| Posibilidad de marcado |
| Resistente a influencias químicas |
| Estabilizado contra los rayos UV |
| No corrosivo |
| Libre de sustancias disruptoras del barniz |
| Infundible |
| Alta resistencia a la tracción |
| Muy buenas propiedades eléctricas |
| Alta resistencia a la tracción |
| Resistente al flujo en frío (estabilidad dimensional bajo calor) |
| Alta flexibilidad |
| Autoextinguible (excepto transparente) |

| |
|-----------------------------|
| Aplicaciones |
| Aislamiento |
| Agrupar |
| Marcado |
| Protección contra corrosión |
| Protección mecánica |

Datos técnicos

| | |
|---|----------------------------|
| Denominación del artículo | SR1F3 39-13 |
| Número de artículo | 461342 |
| Normas de ensayo | UL E172094 |
| | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Materiales | Poliolefina reticulada |
| | Libre de plomo y de cadmio |
| Selección Nota | bobinas |
| Largo L | 50 m |
| Colores | rojo |
| Diámetro interno antes retracción (mm) | 39 mm |
| Diámetro interno después retracción (mm) | 13 mm |
| Espesor de pared reducido | 1.15 mm |
| Elongación de rotura | 300 % |
| Elongación de rotura (estándar asociado) | ASTM D 638 |
| Resistencia a la rotura | 13 MPa |
| Resistencia a la rotura (estándar asociado) | ASTM D 638 |
| Contracción longitudinal | +/- 10 % |
| Contracción longitudinal (estándar asociado) | ASTM D 2671 |
| Ratio de contracción | 3 : 1 |
| Ratio de contracción (estándar asociado) | IEC 811-1-1 |
| Temperatura de contracción | > 90 °C |
| Comportamiento al fuego | autoextinguible |
| Comportamiento al fuego (estándar asociado) | UL 224 |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | -55 °C |
| Flexibilidad a bajas temperaturas (estándar asociado) | ASTM D 2671 |
| Operation temperature min | -55 °C |
| Operation temperature max | 135 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 216 |
| Volumen específico de resistividad | 10 ¹⁴ Ω cm |
| Volumen específico de resistividad (estándar asociado) | ASTM D 257 |
| Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm |
| Rigidez dieléctrica (estándar asociado) | ASTM D 2671 |
| Corrosión | ninguna |
| Corrosión (estándar asociado) | ASTM D 2671 |
| Resistencia a hongos y descomposición | No crecimiento |
| Resistencia a hongos y descomposición (estándar asociado) | AMS-DTL-7444 |

Datos logàsticos

| | |
|--------------------------------|--|
| Denominación del artículo | SR1F3 39-13 |
| Número de artículo | 461342 |
| Alcance de la entrega | Tubo termorretráctil de pared delgada en rollo o en tramos |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado |
| Número de arancel | 39173200 |
| EAN/GTIN | 4010311202143 |

SAP Datos de embalaje

| | | | |
|-----------------------|--------|------------|----------|
| Tipo de embalaje | Bobina | C. de cart | Palet OW |
| Cantidad de contenido | 50 | 200 | 2400 |
| Unidad de medida | Meter | Meter | Meter |
| Largo (mm) | 390 | 400 | 1200 |
| Ancho (mm) | 390 | 400 | 800 |
| Altura (mm) | 89 | 400 | 188 |
| Peso neto (kg) | 3.8 | 15.2 | 182.4 |
| Peso bruto (kg) | 3.821 | 15.597 | 205.564 |