

Gaine thermorétractable à paroi moyenne

pour isoler les jeux de barres et réduire les distances

Les gaines thermorétractables de type SRBB sont à paroi moyenne, sans colle thermoplastique, avec un rapport de rétreint 3:1. Les applications typiques sont les sous-stations de moyenne tension jusqu'à 36 kV ainsi que la protection contre la corrosion.



Description du produit

Nom de l'article	SRBB 50-18
Numéro d'article	237860
Notes	Les longueurs standard des rouleaux peuvent contenir plusieurs morceaux. D'autres longueurs sur demande.

Caractéristiques

A paroi moyenne
Stabilisé contre les rayons UV
Sans halogènes
Anti-cheminement
Non corrosif
Résistant aux champignons et moisissures
Sans plomb ni cadmium
Sans silicone

Application

Pour la réduction des distances dans les jeux de barres utilisées dans des installations moyenne tension jusqu'à 36 kV

Données techniques

Nom de l'article	SRBB 50-18
Numéro d'article	237860
Norme	IEC 60684-2
Matériaux	Polyoléfine réticulée
Sélection Indication	Barres
Recommandation d'utilisation sur barres rondes: Diamètre min	18 mm
Recommandation d'utilisation sur barres rondes: Diamètre max	35 mm
Recommandation d'utilisation sur barres rectangulaires: Largeur B	31 mm
Recommandation d'utilisation sur barres rectangulaires: Hauteur H	60 mm
Longueur L	1 m
Couleurs	rouge brique
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)	50 mm
Diamètre intérieur après rétreint (mm)	18 mm
épaisseur paroi rétreint	2.7 mm
Dureté	39 Shore D
Dureté (associated standard)	DIN 53505
Allongement à la rupture	500 %
Allongement à la rupture (associated standard)	IEC 60684-2
Résistance à la rupture	16 MPa
Résistance à la traction (associated standard)	IEC 60684-2
Rétrécissement longitudinal	+/- 10 %
Rétraction longitudinale(associated standard)	IEC 60684-2
Rapport de rétreint	3 : 1
Rapport de rétreint (associated standard)	IEC 60684-2
Concentricité expansé	50 %
Concentricité rétracté	85 %
Concentricité expansé (associated standard)	IEC 60684-2
Température de rétraction	> 125 °C
Comportement au feu	non auto-extinguible
Comportement lors de la combustion (norme associée)	IEC 60684-2
Souplesse à basse température	-40 °C
Flexibilité à basse température (associated standard)	IEC 60684-2
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C
Température de fonctionnement (norme associée)	IEC 60684-3-283
Résistivité volumique	10 ¹² Ω cm
Résistivité volumique (associated standard)	IEC 60684-2
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Rigidité diélectrique (associated standard)	IEC 60684-2
Corrosion	rien
Corrosion (associated standard)	IEC 60684-2
Résistance aux champignons et moisissures	Niveau 1
Résistance aux champignons et moisissures (associated standard)	IEC 60684-2

Données logistiques

Nom de l'article	SRBB 50-18
Numéro d'article	237860
Volume de livraison	Gaine thermorétractable à paroi moyenne, en rouleau ou en barres
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173200
EAN/GTIN	4010311127187

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Sachet
Quantité de contenu	1	5
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1010	1030
Largeur (mm)	92	95
Hauteur (mm)	20	75
Poids net (kg)	0.213	1.065
Poids brut (kg)	0.213	1.07