

Krimpbuis dikwandig
krimpverhouding 3 : 1 met thermoplastische lijm

De krimpkousen type SRFH3 zijn dikwandig, met thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn druk- en vochtbescherming van kabels, en geschikt voor krimpmoffen en krimpeindsluitingen.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelbeschrijving | SRFH3 55-18 |
| Artikelnummer | 144545 |
| Notities | Andere lengtes op aanvraag |

| |
|--|
| Eigenschappen |
| Dikwandig |
| Beschrijftbaar |
| Bestand tegen chemische invloeden |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen |
| Niet corrosief |
| Niet smeltbaar |
| Zeer goede elektrische eigenschappen |
| Hoge trekvastheid |
| Koudvloeibestendig (thermisch vormstabiel) |
| Zelfdovend |

| |
|--|
| Toepassingen |
| Isoleren |
| Druk- en vochtbescherming |
| Geschikt voor krimpmoffen en krimpeindsluitingen |

Technische gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelbeschrijving | SRFH3 55-18 |
| Artikelnummer | 144545 |
| Testrapporten | IEC 60684-2 |
| Materialen | Gemodificeerde polyolefin |
| | Lood- en cadmiumvrij |
| Selectie Opmerking | Afmetingen |
| Lengte L | 1 m |
| Kleuren | zwart |
| Diameter binnen voor krimpen (mm) | 55 mm |
| Diameter binnen na krimpen (mm) | 18 mm |
| Wanddikte gekrompen | 3.8 mm |
| Hardheid | 51 Shore D |
| Hardheid (bijbehorende standaard) | DIN 53505 |
| Rek bij breuk | 350 % |
| Rek bij breuk (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Treksterkte | 13 MPa |
| Treksterkte (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Langskrimp | +/- 10 % |
| Langskrimp (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Krimpverhouding | 3 : 1 |
| Krimpverhouding (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Excentriciteit gerekt | 50 % |
| Excentriciteit gekrompen | 85 % |
| Excentriciteit gerekt (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Krimptemperatuur | > 125 °C |
| Brandgedrag | zelfdovend |
| Brandgedrag (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen | -40 °C |
| Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Rek bij breuk | 250 % |
| Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Treksterkte | 12 MPa |
| Thermische veroudering (168 h bij 150 °C) (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Bedrijfstemperatuur min. | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 120 °C |
| Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Spec. Overgangsweerstand | 10 ¹⁴ Ω cm |
| Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Doorslagbestendigheid | 25 kV/mm |
| Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Corrosie | geen |
| Corrosie (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |
| Schimmel- en rotbestendigheid | Tarief 1 |
| Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard) | IEC 60684-2 |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikelbeschrijving | SRFH3 55-18 |
| Artikelnummer | 144545 |
| Levering | Warmtekrimpbuis dikke wand als secties |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311010021 |

Verpakkingsgegevens

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| Verpakkingstype | Zak1 | Zak |
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 10 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 1006 | 1300 |
| Breedte (mm) | 90 | 550 |
| Hoogte (mm) | 37 | 350 |
| Netto gewicht (kg) | 0.272 | 2.72 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.272 | 2.725 |