

Guaina termorestringente a cerniera

con adesivo e canale in acciaio inox

Per riparare i danni alla guaina di tutti i cavi e conduttori isolati in plastica e gomma.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Descrizione dell'articolo | SRMAHV 43-12 / 1000 |
| Codice articolo | 166016 |

| |
|---|
| Proprietà |
| Parete di medio spessore |
| Con adesivo termoplastico |
| Stabilizzato contro i raggi UV |
| Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice |
| Non corrosivo |
| Resistente alla fusione |
| Senza alogeni |
| Ottime proprietà elettriche |
| Alta resistenza alla trazione |
| Resistente al flusso di freddo (stabile al calore) |
| Internamente a tenuta di pressione fino a 1,5 bar |

| |
|----------------------------------|
| Applicazioni |
| Sigillatura |
| Riparazione di danni alla guaina |

Dati tecnici

| | |
|--|------------------------|
| Descrizione dell'articolo | SRMAHV 43-12 / 1000 |
| Codice articolo | 166016 |
| Norme di prova | IEC 60684-2 |
| Materiali | Poliolefina reticolata |
| | Senza piombo né cadmio |
| Lunghezza L | 1000 mm |
| Colori | nero |
| Inner diameter before shrinking (mm) | 52 mm |
| Inner diameter after shrinking (mm) | 12 mm |
| Recovered wall thickness | 3.4 mm |
| Application range shrinking min | 12 mm |
| Application range shrinking max | 43 mm |
| Hardness | 50 Shore D |
| Hardness(associated standard) | IEC 60684-2 |
| Elongation at break | 300 % |
| Elongation at break (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Tensile strength at break | 13 MPa |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Longitudinal shrinkage | +/- 10 % |
| Longitudinal shrinkage (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Shrink ratio | 3 : 1 |
| Shrink ratio (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Operating temperature range min | -40 °C |
| Operating temperature range max | 120 °C |
| Operating temperature range (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Shrinkage temperature | > 125 °C |
| Flexibility at low temperatures | -40 °C |
| Flexibility at low temperatures (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break | 12 MPa |
| Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Specific volume resistivity | 10 ¹⁵ Ω cm |
| Specific volume resistivity (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Dielectric strength | 12 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Dielectric constant | 5 |
| Dielectric constant (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Corrosion | niente |
| Corrosion (associated standard) | IEC 60684-2 |
| Resistance to fungus and decay | Rate 1 |
| Resistance to fungus and decay (associated standard) | IEC 60684-2 |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo | SRMAHV 43-12 / 1000 |
| Codice articolo | 166016 |
| Ambito di consegna | Guaina termorestringente a cerniera |
| | Barra di bloccaggio |
| | Istruzioni di montaggio |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311040394 |

Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 | Pallet EW |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Quantità base | 1 | 300 |
| Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 1002 | 1200 |
| Larghezza (mm) | 239 | 800 |
| Altezza (mm) | 42 | 770 |
| Peso netto (kg) | 0.432 | 129.6 |
| Peso lordo (kg) | 0.432 | 147.8 |