

Barniz aislante y de protección  
para protección contra influencias químicas

Laca monocomponente para electrónica, altas resistencias superficial y volumétrica, buena rigidez dieléctrica, baja constante dieléctrica y factores de pérdida, elástica, resistente a la abrasión y a la adherencia, duradera y no soldable.



Descripción de producto

Denominación del artículo	URETHAN Spray
Número de artículo	124017

Propiedades
Especialmente resistente

Aplicaciones
Protección contra corrosión
Protección contra la humedad
Protección contra influencias químicas en equipos y materiales
Recubrimiento de protección para motores eléctrico, transformadores, componentes y equipos

## Datos técnicos

Denominación del artículo	URETHAN Spray
Número de artículo	124017
Volumen	0.4 l
Colores	transparente
Tiempo de secado	30 minutos
Punto de inflamación	-97 °C
Densidad	0.79 g/cm³
Rigidez dieléctrica	82.9 kV/mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	URETHAN Spray
Número de artículo	124017
Alcance de la entrega	Barniz de protección y aislante
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	20 °C
Número de arancel	32100010
EAN/GTIN	4010311048963

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Lata	C. de cart	Palet Euro
Cantidad de contenido	1	12	900
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	64	270	1200
Ancho (mm)	64	202	800
Altura (mm)	200	203	1400
Peso neto (kg)	0.372	4.464	334.8
Peso bruto (kg)	0.372	4.764	363.8